

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 93 (1975)
Heft: 32/33

Artikel: Rost schützt gegen Rost
Autor: Gübelin, H.U.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-72793>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Profilstahlrohraufträge, die Lieferfristen bis zu einem halben Jahr bedingen können.

Die Wahl von Cor-Ten soll primär aus statischen, konstruktiven und im Unterhalt kostensparenden Überlegungen erfolgen, die gegenüber ästhetischen oder modischen Erwägungen den Vorrang haben.

Dem Fassadenbau in Cor-Ten können sich gute Zukunftschancen eröffnen, wenn dieses Material (samt der mit ihm verbundenen Anrostung) bei Fachleuten und Laien besser bekannt wird, seine Vorteile gut ausgenutzt werden und wenn dieses Produkt (alles in allem) preislich konkurrenzfähig bleibt. G. R.

Das Verhalten von Cor-Ten bis zum Abschluss des Korrosionsprozesses
(Angaben: H. Forster AG, Arbon)

Zeitablauf	Oberflächenveränderung
1 bis 3 Monate	Aufbau der Oxydschicht. Orange-rötlich-braune Farbe
6 Monate	braune Färbung mit geschlossenen Poren
1 Jahr	Oxydschicht dient als dichte Schutzschicht gegen weiteres Rosten. Dunkelbraune Farbe
2 Jahre	Abschluss des Oxydationsvorganges. Bleibende, als Patina festhaftende, samtartige Oxydschicht von dunkelbraun-violetter Farbe

Rost schützt gegen Rost

DK 669.14.018.8

Von H. U. Gübelin, Architekt BSA/SIA, Luzern

Gewiss eine widersinnige Aussage – und doch ist es der Metallurgie gelungen, durch einen vorgängigen Oxydationsprozess eine weitergehende Verrostung von Stahl zu unterbinden.

Das metallische Eisen hat im ungeschützten Zustande die unangenehme Neigung, unter den meisten klimatischen Verhältnissen zu verrosten und zurückzukehren in seinen oxydischen Ausgangszustand. Diese Eigenschaft schreckte von jeher die Konstrukteure, das an sich vorzüglich geeignete Material ungeschützt im Hochbau zu verwenden. Dem Eisen oder Stahl war dadurch während langer Zeit der Zutritt zu modernen Fertigungsmethoden verwehrt. Es mussten ungeheure Beträge aufgewendet werden, um die Wertverminderung durch Verrostungsschäden zu verhindern und so die getätigten Investitionen zu erhalten.

Durch die Herstellung von niedriglegierten, witterungsbeständigen Stählen trat eine entscheidende Wendung ein. Der «wetterfeste» Stahl ist im Gegensatz zum gewöhnlichen Baustahl durch geringe Legierzusätze von Kupfer, Chrom, Nickel und Phosphor ausgezeichnet. Diese Legierungsgehalte sind die Grundlage seiner Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse. Je nach der angestrebten Konstruktion kommen vier verschiedene, leicht modifizierte Legierungsarten zur Anwendung. Die Stähle werden als Cor-Ten A, B oder C und Patinax 37 bezeichnet.

Durch die Art und Weise ihrer Anfangskorrosion bilden diese Stähle unter der Einwirkung ihrer natürlichen klimatischen Umwelt eine unverwitterbare festhaftende Schutzschicht. Dadurch fallen kostspielige künstliche Schutzmassnahmen wie Verzinken oder Streichen und der periodische Unterhalt völlig dahin.

Gewöhnlicher Baustahl korrodiert unter Klimaeinflüssen bis zur totalen Zerstörung, sofern der klimatischen Einwirkung nicht Einhalt geboten wird. Besonders gefährlich sind für die Stabilität von gewöhnlichen Stahlbauwerken die an

unkontrollierbaren Stellen stark auftretenden Einzelverrostungen, die im Gegensatz zur gleichmässigen Flächenkorrosion beträchtliche Materialstärkenverminderungen und damit gefährliche Spannungskonzentrationen hervorrufen können. Das heisst, dass die Tragfähigkeit der Bauteile sich verändert und innerhalb von Jahren die Festigkeit vollständig verlorengelht.

Grundsätzlich anders verhalten sich nun die niedriglegierten Cor-Ten-Stähle. Sie unterliegen auch der Verrostung, sogar einer rascheren Initialkorrosion, doch stabilisiert sich der Verlust der Tragfähigkeit in einer Zeitspanne von ca. fünf Jahren – während der Bildung der Schutzschicht – und kommt praktisch zum Stillstand. Die Dimensionierung von Stahlkonstruktionen erfolgt für die errechneten Spannungsverhältnisse innerhalb bestimmter Normgrenzen. Die Erfahrung von mehr als dreissig Jahren hat nun ergeben, dass bei Dimensionierungen an der Grenze der *Plustoleranz*, die Resttragkräfte nach abgeschlossener Korrosion (bedingt durch die spezielle Legierung) höher liegen als für Bauteile. Bedingungen, auf die bei der Verwendung von Cor-Ten-Stahl besonders hinzuweisen ist: Die Bildung der Schutzschicht, verbunden mit einem Korrosions- oder Anrostungsprozess, erfolgt ausschliesslich in einem Langzeitvorgang. Die Schutzschicht bildet sich nur unter gewissen Luftfeuchtigkeitszuständen, periodischer Benetzung und ebenfalls nur unter Luftzutritt. Teile, die stets befeuchtet sind oder unter Wasser liegen, sind der Korrosion ebenso stark unterworfen wie gewöhnlicher Baustahl. In stark luftverschmutzten Industriegebieten bildet sich die Schutzschicht rascher als in Gebieten mit relativ sauberer Luft.

Cor-Ten-Stahl besitzt hervorragende Verarbeitungseigenschaften: hohe Festigkeit, praktisch Güte St. 52 (Patinax Güte St. 37), hohe Zähigkeit und eine gute Verformbarkeit, was das Material besonders für Fassadenverkleidungen geeignet macht. Verschraubungen und Schweissungen müssen dem Grundmaterial entsprechen.

Der Cor-Ten-Stahl wurde von der US Steel Corp. entwickelt und im Langzeitverfahren eingehend getestet. Das neue Stahlprodukt ist 1933 auf den Markt gebracht und vorerst im Waggon- und Freikesselbau verwendet worden. Erst in den fünfziger Jahren fand Cor-Ten-Stahl auch im Hochbau Eingang; und hier sowohl für tragende Konstruktionen wie für Verkleidungen (deren Minimalstärke sollte allerdings 2 mm nicht unterschreiten). Aus Amerika sind vor allem das Verwaltungszentrum einer Maschinenfabrik, Deere & Company in Moline (Ill.), und das neue Civic Center in Chicago als bedeutende Anwendungsbeispiele bekannt. Bis vor etwa einem Jahrzehnt gab es in der Schweiz nur vereinzelte Anfänge in der Cor-Ten-Verwendung. In Luzern kam dieses Material vor rund 15 Jahren an zwei Bauten in grösserem Umfange zur Anwendung, nämlich für die Fassadenverkleidung des *Bürogebäudes und des Planetariumszylinders als Erweiterungsbauten des Verkehrshauses der Schweiz* – und als eigentliche Tragkonstruktion für das *Bürohaus und die Fahrzeughalle der Transportus AG in Luzern – Ibach*. Den beiden Bauherrschaften weiss der Schreiber – als ausführender Architekt – besonderen Dank, Cor-Ten für ihre Bauten verwendet zu haben. Zu diesem Entschluss führten nicht nur die hier erwähnten materialtechnischen, sich im Unterhalt wirtschaftlich erweisenden Vorzüge dieser witterungsbeständigen Stahlsortimente, sondern auch die Zuversicht, dass sich nach dem Abschluss der präventiven Korrosion ein ästhetisch sehr befriedigender Endzustand ergeben werde. Die endgültige Farbwirkung wird sich in einem warmen dunkelbraun-violetten Ton und die Oberflächenstruktur als feinsandkörnig-matt präsentieren. Aber es braucht Geduld dazu!