

# Chemische Einflüsse auf Beton

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Cementbulletin**

Band (Jahr): **6-7 (1938-1939)**

Heft 2

PDF erstellt am: **29.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-153134>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# CEMENTBULLETIN

MÄRZ – APRIL 1938

JAHRGANG 6

NUMMER 2

## Chemische Einflüsse auf Beton

**Zerstörungsmöglichkeit durch die schädliche Einwirkung fester Stoffe, Flüssigkeiten und Gase. Schutzmassnahmen: dichter Beton und Mörtel, Oberflächen-Imprägnierung, chemisch widerstandsfähige Anstriche, Plattenverkleidung, Metallisierung.**

**Dem Beton die Zukunft!**

2 Beton und besonders Eisenbeton sind in Tat und Wahrheit sehr widerstandsfähige Baustoffe. Sie werden vom Wasser nicht angegriffen und sind nur schwer zerstörbar durch Zug, Druck, Schlag und Feuer; ausserdem ist die Wetterbeständigkeit des Betons derjenigen vieler Natursteine überlegen. Die weitgehende Widerstandsfähigkeit des Betons gegen alle diese physikalischen Einflüsse wurde in den Cementbulletins No. 8 und 9 vom Jahre 1935 begründet und an Hand typischer Beispiele veranschaulicht. Zu Folge aber der stets zunehmenden Anwendungen des Betons in den verschiedensten Gebieten des Bauwesens ist er auch nicht selten gefährlichen chemischen Einflüssen ausgesetzt, die übrigens eine zersetzende Wirkung auf fast alle Baumaterialien ausüben. Ein wirksamer Schutz ist meist möglich, aber dazu gehören genaue Kenntnisse über die Art der Zerstörung.

### I. Chemische Einflüsse:

Feste Stoffe, Flüssigkeiten und Gase können auf Beton zerstörend wirken; eine Schädigung des Betons durch feste Stoffe und Gase ist nur bei Anwesenheit von Feuchtigkeit möglich, wobei bereits Luftfeuchtigkeit genügt.

Ihrer Natur und ihrer Einwirkung nach, können chemische Stoffe eingeteilt werden in Basen, Säuren und Salze.

**Basen:** Natron- und Kalilauge, Ammoniak- und Kalkwasser; organische Basen.

Als basische Verbindung wird der Beton von den in der Praxis vorkommenden Basen nicht angegriffen. Konzentrierte Kali- und Natronlauge können jedoch bei längerer Einwirkung gefährlich sein.

**Säuren:** anorganische Säuren: Schwefelsäure, Salzsäure, Salpetersäure usw.; organische Säuren: Essigsäure, Milchsäure, Gerbsäure, Fruchtsäuren, Oelsäure usw.

Die meisten Säuren wirken lösend auf den Beton, indem sie den Kalk des Cementes und der Zuschlagstoffe herauslösen. Je stärker die Säure, desto schneller spielt sich der Zerstörungsvorgang ab, woraus sich erklärt, dass im allgemeinen die anorganischen Säuren gefährlicher sind als die organischen Säuren.

**Salze:** Anorganische Salze: Sulfate, Chloride, Nitrate, Karbonate, usw. Organische Salze und esterartige Verbindungen: von sehr komplizierter Zusammensetzung; nur die im praktischen Leben unter dem Namen Fette oder fette Oele sind betongefährlich.

Die meisten Salze sind für Beton unschädlich und dies erklärt die grosse Beständigkeit des Betons gegenüber Wasser und Böden, denn fast alle in der Natur vorkommenden löslichen Verbindungen sind Salze.



3 Von den Natursalzen sind die Sulfate und die Magnesiumsalze gefährlich, weil sie zu Treiberscheinungen führen. Als Industrierisale sind gewisse Ammoniumsalze (Chlorid, Nitrat) infolge Bildung von löslichen Salzen ebenfalls schädlich. Fette Oele können von nachteiliger Wirkung sein, da eine Verseifung des Kalkes in Beton eintritt.

Daraus lässt sich die Betongefährlichkeit der praktisch vorkommenden Stoffe wie folgt beurteilen.

**Feste Stoffe:** Böden mit saurer Reaktion, mit einem zu hohen Gehalt an Sulfate oder an Magnesiumsalze<sup>1</sup> sind betongefährlich. Düngemittel bestehend aus Superphosphaten oder Ammonsalzen greifen den Beton an; Chilesalpeter ist unschädlich. Erze und Kohle mit geringem Schwefelgehalt sind ohne nachteilige Einwirkung, schwefelreiche Kohlen und Erze können dagegen eine weitgehende Zerstörung des Betons verursachen.

**Flüssigkeiten:** Basenlösungen (Natron- und Kalilauge, Ammoniakwasser, usw.) ohne Beimengung schädlicher Salze, üben keinen nachteiligen Einfluss auf den Beton aus. Dagegen sind alle Säurelösungen betongefährlich. Die Salzlösungen sind, wie bereits erwähnt wurde, zum grössten Teil unschädlich. Gewisse Salze greifen jedoch den Beton stark an und erfordern infolgedessen wirksame Schutzmassnahmen, so z. B. Gips, Bittersalz, Magnesiumchlorid, Ammoniumnitrat usw.

**Gase:** Cementgefährlich sind: Schwefelwasserstoff, schweflige Säure, Chlor und Kohlensäure.

Schwefelwasserstoff entsteht beim Verfaulen organischer Substanzen und hat schon in Abwasserkanälen, Jauchegruben, usw. bedeutende Betonschäden verursacht.

Schweflige Säure ist noch gefährlicher als Schwefelwasserstoff, da sie sofort zu Gipstreiben führt. Dieses Gas kommt besonders in Rauchgasen vor, wenn schwefelreiche Kohle verbrannt wird.

Chlor ist deshalb betongefährlich, weil er sich in Gegenwart von Wasser in Salzsäure umwandelt, das den Kalk in das leichtlösliche Kalziumchlorid überführt.

Gasförmige Kohlensäure greift den Beton nicht an. Nur sehr grosse Mengen Kohlensäure in wässriger Lösung vermögen eine zersetzende Wirkung auf den Cement auszuüben. Stark kohlen-säurehaltige Grundwässer und Quellwässer sind somit betongefährlich (aggressive Kohlensäure!).

## II. Feststellung der Betongefährlichkeit.

Wir haben konstatieren können, dass nur eine beschränkte Anzahl chemischer Stoffe den Beton zu zerstören vermag und, dass besonders bei den in der Natur vorkommenden Verbindungen, eine Betonzersetzung erst von der kritischen Konzentration an

<sup>1</sup> siehe: „Vorschrift zur Untersuchung von Böden auf Cementgefährlichkeit“ von Dr. H. Gessner — Bericht Nr. 29 der Eidg. Materialprüfungsanstalt, April 1928.



- 4 möglich ist. Will man sich somit über die wirkliche Cementgefährlichkeit eines Bodens, eines Grundwassers, eines Abwassers, usw. Rechenschaft geben, so ist eine Probeentnahme und eine chemische Untersuchung der betreffenden Stoffe durch einen Fachmann erforderlich. Dank ihrer reichen Erfahrung auf diesem Gebiet sind die staatlichen Materialprüfungs laboratorien am besten in der Lage, solche Versuche einwandfrei durchzuführen und die Aggressivität der untersuchten Stoffe richtig zu beurteilen. Man begnüge sich infolgedessen nie damit, die Boden- oder Wasserproben selbst zu entnehmen und irgendeinem Chemiker zwecks Untersuchung zu senden. Durch ein solches Vorgehen wird selten ein richtiges Bild über die Betongefährlichkeit der geprüften Stoffe zu erhalten sein. Dass dabei kostspielige Schutzmassnahmen umsonst getroffen werden oder unerwartete Betonzerstörungen nach kurzer Zeit eintreten können, braucht kaum erwähnt zu werden.

### III. Schutzmassnahmen.

Die Widerstandsfähigkeit eines Betons sowohl gegen physikalische als gegen chemische Einflüsse ist vor allem durch ein dichtes Gefüge zu erreichen.

Im Gegensatz zum porösen Beton wird dichter Beton infolge seiner Wasserundurchlässigkeit von den aggressiven Flüssigkeiten nur an der Oberfläche angegriffen werden.

Zur Erzielung eines kompakten, rissfreien und somit wasserundurchlässigen Betons dienen folgende Massnahmen:

- a) ausreichende Cementdosierung zwecks Ausfüllens der feinen Hohlräume,
- b) günstig zusammengesetzte Zuschlagstoffmischung (wenig Hohlräume),
- c) mässiger Wasserzusatz — Vermeidung von Wasserporen.  
Bei gleichbleibender Konsistenz (Verarbeitbarkeit des Betons) kann eine wesentliche Herabsetzung der Anmachwassermenge durch die Vibration<sup>1</sup> oder durch besondere Cementzusätze<sup>2</sup> erzielt werden, was gleichzeitig eine Erhöhung der Betondichte zur Folge hat,
- d) sorgfältige Mischung, fachgemässer Transport — keine Kiesnester, keine Entmischung —
- e) Verdichtung des Betons bei der Einbringung — Stampfen, Stochern, Klopfen der Schalung, Vibration —
- f) möglichst lange Feuchthaltung des fertig eingebrachten Betons, um Schwindrisse zu vermeiden — 7 bis 14 Tage —
- g) sorgfältige Behandlung der Arbeitsfugen — Entfernung des Schlammes, Aufrauhen der Oberfläche, Befeuchten der bereits erhärteten Betonlage —

<sup>1</sup> "La vibration du béton" (Seite 7), W. Jeannin, 1936.

<sup>2</sup> Einfluss des Zusatzes von Plastiment auf die bautechnischen Eigenschaften des Betons, Prof. Dr. M. Roš, 1934.

Influence de l'addition de plastiment sur la qualité des bétons, Prof. J. Bolomey, 1935.



- 5 Gewisse Cementzusätze verhindern die unerwünschte Schlamm-  
bildung und üben somit eine günstige Wirkung auf die Dichtigkeit  
und die Festigkeit des Betons bei den Betonierungs- und Arbeits-  
fugen aus.

Für Betonbauten, die chemischen Einflüssen ausgesetzt sind,  
wird nicht selten die Verwendung von **Sondercementen** emp-  
fohlen. Es ist jedoch nachgewiesen, dass stark aggressive Flüssig-  
keiten, wie Säuren, alle Cemente zersetzen, allerdings in kürzerer  
oder längerer Zeit. Es wäre somit falsch, zu glauben, dass allein  
durch die Verwendung von Sondercementen ein chemisch wider-  
standsfähiger Beton zu erhalten ist. Viel wichtiger als die Cement-  
art ist die Dichtigkeit des Betons, was deutlich durch folgende  
Feststellung aus dem Untersuchungsbericht der schweizerischen  
Kommission zur Prüfung des Verhaltens von Cementröhren in  
Meliorationsböden bewiesen wird:<sup>1</sup> «sehr dichte Rohre (Schleu-  
derrohre) erwiesen sich als sehr gut; weniger dichte Rohre, sei  
es aus Tonerdecement oder aus Portlandcement, sind dagegen  
gegen chemische Angriffe der Böden empfindlich.»

Die unterzeichnete Stelle erteilt auf Wunsch nähere Auskünfte über  
die Eignung der verschiedenen Cementarten bei Betonbauten, die  
chemischen Einflüssen ausgesetzt sind.

Die eigentlichen **Schutzmittel**, die an der Oberfläche des Betons  
angebracht werden, verfolgen den Zweck, den Beton vor dem  
Zutritt der schädlichen Flüssigkeiten und Gase zu schützen.

**Verputz:** kompakter, fettdosierter Mörtel mit Zusatz von Was-  
serdichtungs- und wasserabweisenden Mitteln. Ausserordentlich  
dichte Mörtel werden mit der Cementkanone (Gunitierung) er-  
zielt. Ein Verputz allein kann aber den Beton nur gegen wenig  
aggressive Stoffe auf die Dauer wirksam schützen; bei ausgespro-  
chen cementgefährlichen Flüssigkeiten ist gleichzeitig die An-  
bringung eines chemisch widerstandsfähigen Anstriches erforder-  
lich.

**Anstriche** lassen sich in Oberflächen-Imprägnierungen und auf-  
liegende Anstriche trennen.

**Oberflächen-Imprägnierungen** mittels Flüssig-  
keiten, die mit dem Beton harte, unlösliche und chemisch wider-  
standsfähigere Verbindungen bilden. Zu diesem Zwecke werden  
meist Fluats oder Wasserglas (Alkalisilikate) verwendet.

**Aufliegende Anstriche** bilden eine mit dem Beton nicht  
verwandte Schutzhaut, ohne mit ihm eine chemische Verbindung  
einzugehen; sie bestehen meistens aus bituminösen Produkten,  
die einen wasserdichten und chemisch widerstandsfähigen Film  
bilden. Solche Anstriche sind gegen mechanische Abnutzung  
empfindlich und werden mit den Jahren brüchig; sie sollen deshalb  
von Zeit zu Zeit erneuert werden.

<sup>1</sup> Normen für die Herstellung von Cementröhren, Bericht Nr. 29 der Eidg. Materialprüfungs-  
anstalt, 1928.



- 6 Bewährte Imprägnierungs- und Anstrichmittel werden im Handel unter verschiedenen Markennamen verkauft. Es empfiehlt sich aber, nur solche Erzeugnisse zu verwenden, deren Wirksamkeit von einer amtlichen Materialprüfungsstelle begutachtet wurde.

**Plattenverkleidungen** finden der hohen Kosten wegen nur in bestimmten Fällen Anwendung. Die aus chemisch widerstandsfähigen Materialien (Glas, Ebon usw.) bestehenden Platten, die mit Spezialkitt ausgefugt werden, schützen den Beton gegen seine gefährlichsten Feinde (z. B. konzentrierte Säuren). So sind mehrmals für Mischsäure an Stelle der wesentlich teureren Bleibottiche verkleidete Betonbehälter mit Erfolg verwendet worden. Solche Betonbehälter werden auch öfters zur Lagerung von Wein und Bier ausgeführt.

**Metallisierung:** Mit Hilfe des Metallspritzverfahrens (z. B. nach Dr. Schoop) können Betonflächen mit einem dünnen, chemisch widerstandsfähigen Metallüberzug (Blei) gegen aggressive Stoffe wirksam geschützt werden. Dieses Verfahren ist beim Betonbau wenig bekannt, dürfte jedoch besonders bei heissen Flüssigkeiten und Gasen, wo Beton durch einen Anstrich nicht geschützt werden kann, zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten finden.<sup>1</sup>

#### IV. Schlussfolgerungen.

Unsere Ausführungen legen dar, dass Betonbauten gegen alle chemischen Einflüsse dauernd geschützt werden können. Meist ist ein solcher Schutz mit geringen Kosten möglich, so dass Betonkonstruktionen in zahlreichen Fällen andere viel teurere Bauausführungen ersetzen können.

Zum Schlusse sei noch erwähnt, dass es keine allgemeine Regel über Betonschutz geben kann. In jedem praktischen Fall sollen die chemischen Einflüsse genau ermittelt und die entsprechenden Schutzmassnahmen danach getroffen werden. Nur so ist es möglich, wirksame und wirtschaftlich tragbare Massnahmen vorzuschreiben. Die unterzeichnete Stelle hat seit Jahren diese Schutzfragen mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt und ist somit in der Lage, jeden Konstrukteur weitgehend zu beraten.

<sup>1</sup> Versuche zur Abklärung des Schutzvermögens von Bleiüberzügen auf Beton werden z. Zt. von der Technischen Forschungs- und Beratungsstelle ausgeführt.